

TAŞKÖMÜRÜ MÜŞTERİ GRUPLARI VE TALEP EDİLEN KÖMÜR ÖZELLİKLERİ TABLOSU

MÜŞTERİ GRUBU	KULLANILAN KÖMÜR BOYUTU (mm)	KÜL (%)	RUTUBET (%)	ORTALAMA ISI DEĞERİ (Kcal/Kg)
ENERJİ	0-10 (Santral Yakıtı)	47	14 ±2	3.300
DEMİR-ÇELİK	0-10 (Koklaşır)	11	8	6.900
DEMİR-ÇELİK	0-10 (PCI)	12	10	6.150
DEMİR-ÇELİK	0-18 (PCI)	15	12	5.450
ÇİMENTO, ŞEKER FAB. KİREÇ, TUĞLA, KİREMİT, DÖKÜM, AKÜ, KİMYA SAN.GİBİ	0-10	15	12	6.000
TEKSTİL, BOYA, SÜT ÜRÜNLERİ, TAVUK ÇİFTLİĞİ, YEM SANAYİ, AĞAÇ İŞLERİ, ŞEKER FAB. GİBİ	10-18	14	5	6.000-6.500
ISINMA (TESHİN)	18-150	14 ±2	5 ±2	6.000-7.000